

Spécifications Techniques	Standard	Rouleaux & Dalles (Rouleaux valable uniquement pour les corridors)	VERSION PLOMBANTES (plus épaisses, planchers techniques) Dalles (Carré et lames)
Composition	-	75%vinyle + 25% polyester + revers 100% vinyl	75%vinyle + 25% polyester + revers 100% vinyl
Poids(g/m²) (oz/sq ft)	ISO 8543:1998	3100 g/m² (10.2 oz/sq ft) +13% / -10%	4300 g/m² (14.1 oz/sq ft) +13% / -10%
Epaisseur (mm.) (in)	ISO 1765:1986	2.30 mm (0.09 in)	3.00 mm (0.12 in)
Solidité coloris UV (Echelle de gris:1-5)	EN ISO 4892:2006 (extérieur)	>4/5	>4/5
Solidité coloris UV (Echelle de Bleu:1-8)	EN ISO 105B02:2001 (intérieur)	>7/8	>7/8
Stabilité Dimensionnelle %	EN ISO 23999:2012	≤0.25%	≤0.25%
Poinçonnement statique	EN ISO 24343-1:2012	<0.10 mm (<0.003 in)	<0.10 mm (<0.003 in)
Chaises à roulettes	EN 985:2002	Usage intensif	Usage intensif
Isolation acoustique	EN ISO 10140-3:2011	12 dB	13 dB
Chauffage au sol	EN 12667:2001	< 0.15m² K/W	< 0.15m² K/W
Electricité statique	EN 1815:1997	< 2 kV	< 2 kV
Glissance	EN 13893:2003	>0.4	>0.4
Glissance	DIN 51130:2014	R10	R10
Glissance	ASTM C1028-96 Coefficient Statique	Humide: 0.79; Sec: 0.86	Humide: 0.79; Sec: 0.86
Classement au feu (Europe)	EN 13501-1:2007	Bfl-S1	Bfl-S1
Classement au feu (USA)	ASTM E648 (NFPA 253)	Class 1	Class 1
Activité antibactérienne	ASTM E 2180-18 ASTM G21:2013	Inhibition de la croissance bactérienne et activité antifongique	Inhibition de la croissance bactérienne et activité antifongique
Largeur des rouleaux	-	200 cm 78.740 in	
Longueur des rouleaux	-	10 lm (32.81 ft) 20 lm (65.62 ft)	
Certification CE	EN 14041:2004	2895-CPR-SH00981	2895-CPR-SH00981
Classification niveau d'utilisation	EN 1307:2014	Commercial lourd 33	
Dimensions des dalles	<p>Square Plank Brick Diamond Hexagon E. Triangle I. Triangle Trap Arcade</p>		

vertisol

C. 17Km. 18, 920-08403 Granollers (Barcelona), Spain
T. (+34) 93 840 14 44 · F. (+34) 93 849 72 19
www.vertisol.es

Toutes les spécifications sont basées sur des valeurs moyennes et peuvent différer. Les valeurs sont indicatives et non contractuelles. Sous réserve de modifications techniques. La trame droite n'est pas une condition inhérente. La technologie de tissage présente des effets de couleur dus à la lumière, ce qui en fait un produit unique et exclusif. Les fils bicolores créent également un effet harmonieux aléatoire. Ces effets ne sont pas un motif de réclamation.

Certains des tests et certifications présents dans cette fiche peuvent se retrouver sous le nom de Fitnice Floor.



EPD numero de registre S-P-01029 www.environdec.com